

標準配合表(高性能)

令和4年4月1日

C	S1		S2		G1			G2		
	由利本荘産		角館産		北斗市産					
密度	表乾	割合	表乾	割合	表乾	実積	割合			
3.16	2.61	50	2.56	50	2.70	61.0	100			

係数
-15.3
28.3

実測			実積率		密度	密度	標準配合									
計算	F28=-15.3+28.3C/W		61.0		2.70	2.59										
F28	呼び方	W/C	かさ容積	s/a	Vg	Vs	C	W	S1	S2	G1	G2	AE	合計	CI-	番号
33.0	27-15-20-N	58.5	0.630	45.2	384	317	282	165	411	410	1037	0	2.82	2305	0.259	403521
	27-18-20-N		0.605	46.8	369	324	291	170	420	420	997	0	2.91	2298	0.265	403621
	27-21-20-N		0.585	48.0	357	329	300	175	427	426	964	0	3.00	2292	0.270	403721
37.0	30-15-20-N	54.0	0.630	44.7	384	310	306	165	402	401	1037	0	3.06	2311	0.260	404521
	30-18-20-N		0.605	46.2	369	317	315	170	411	410	997	0	3.15	2303	0.266	404621
	30-21-20-N		0.585	47.3	357	321	324	175	416	416	964	0	3.24	2295	0.271	404721
40.0	33-15-20-N	51.0	0.630	44.2	384	304	324	165	394	394	1037	0	3.24	2314	0.261	405521
	33-18-20-N		0.605	45.7	369	311	334	170	403	403	997	0	3.34	2307	0.267	405621
	33-21-20-N		0.585	46.9	357	315	344	175	408	408	964	0	3.44	2299	0.272	405721
44.0	36-15-20-N	47.5	0.630	43.5	384	296	348	165	384	383	1037	0	3.48	2317	0.262	406521
	36-18-20-N		0.605	45.1	369	303	358	170	393	392	997	0	3.58	2310	0.268	406621
	36-21-20-N		0.585	46.2	357	307	369	175	398	398	964	0	3.69	2304	0.274	406721
48.0	40-15-20-N	44.5	0.630	42.9	384	289	371	165	375	374	1037	0	3.71	2322	0.264	407521
	40-18-20-N		0.605	44.5	369	296	382	170	384	383	997	0	3.82	2316	0.270	407621
	40-21-20-N		0.585	45.6	357	299	394	175	388	387	964	0	3.94	2308	0.275	407721
50.0	42-15-20-N	43.0	0.630	42.6	384	285	384	165	370	369	1037	0	3.84	2325	0.264	408521
	42-18-20-N		0.605	44.1	369	291	396	170	377	377	997	0	3.96	2317	0.270	408621
	42-21-20-N		0.585	45.2	357	295	407	175	382	382	964	0	4.07	2310	0.275	408721
53.0	45-15-20-N	41.0	0.630	42.1	384	279	403	165	362	361	1037	0	4.03	2328	0.265	409521
	45-18-20-N		0.605	43.6	369	285	415	170	370	369	997	0	4.15	2321	0.271	409621
	45-21-20-N		0.585	44.7	357	288	427	175	373	373	964	0	4.27	2312	0.276	409721